

Burger Edelmetalle

Felix-Wankel-Str. 6

75210 Keltern

Telefon: ++49 (0) 7236 -93 88-0

Telefax: ++ 49 (0) 7236 -93 88-30

www.burger-edelmetalle.de

info@burger-edelmetalle.de



Wir sind Ihr leistungsfähiger und kompetenter Partner

Sonderlegierungen

Blech, Walzdraht

Sofort ab Lager lieferbar

| Legierung | Farbe | Schmelz- bereich | Dichte | Härte | Blech (in mm) | | | | Walzdraht (in mm) |
|-----------|-------|---------------------|-------------------|-------|---------------|-----|-----|-----|-------------------|
| | | | g/cm ³ | HV | 0,6 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 |

Sonderlegierung

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|---------|------|-------|---|---|---|---|---|
| 917/Kobalt | satt | 960-990 | 17,5 | 100 | x | x | | | x |
| Double AU 900/- auf Ag 925/- | satt | | 11,3 | 70/75 | x | x | x | x | |

Der Verarbeitungsverlust beträgt bei 917/Kobalt 2%, bei Double 3%.